



## Dynacoat Extra Speed- D1.08.01

**Beskrivning** Dynacoat Extra Speed är en accelerator som utvecklats för att minska torktiden och förbättra genomhärdning av Dynacoat Clear 3000 Fast AS och Clear 9000, som lämpar sig för spot och panel reparationer.

Blandningsförhållande Clear 3000 Fast AS		2	Dynacoat Clear 3000 Fast AS
		1	Flexi Hardener
		10-20%	Extra Speed
Blandningsförhållande Clear 9000		2	Dynacoat Clear 9000
		1	420 Hardener
		10%	Extra Speed

**Blandnings-  
sticka**



Använd Dynacoat blandningssticka D1



**Utrustning**



Färgmunstycke:  
1.2-1.4 mm

Spruttryck:  
1.7-2.2 bar vid luftintaget  
HVLP max 0.7 vid luftmunstycket

**Application:  
Flash-off:  
Drying:**



För mer detaljerad information hänvisas TDS:n för respektive klarlack.

För ytterligare råd hänvisar vi till den angivna klarlackens Tekniska Datablad

Dynacoat Clear 3000 Fast AS	D1.05.23
Dynacoat Clear 9000	D1.05.16

**Obs:** Använd inte Extra Speed vid högre spruttemperaturer än 25 ° C

**Akzo Nobel Car Refinishes AB**  
**Adress: Box 224, 135 27 Tyresö**  
**Tel: +46 (0)8 503 04 100**

**ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING**

**Viktig information:** Informationen i detta datablad är inte tänkt att vara fullständig och är baserad på vår nuvarande kunskap samt gällande lagar; varje person som använder denna produkt för annat ändamål än det som uttryckligen rekommenderas i det tekniska databladet utan att först ha erhållit skriftlig bekräftelse från oss om lämpligheten att använda produkten för ändamålet i fråga gör detta på egen risk. Det är alltid användarens ansvar att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla de krav som ställs i lokala lagar och bestämmelser. Läs alltid databladet vad angår materialsäkerhet och det tekniska databladet vad angår produkten om sådana finns. Alla råd som vi ger eller annat uttalande från oss om produkten (angivna i detta datablad eller på annat sätt) är enligt vår uppfattning riktiga men vi har ingen kontroll över kvaliteten på underlaget eller de många faktorer som kan påverka användningen och appliceringen av produkten. Om vi inte särskilt och skriftligen kommit överens om annat påtar vi oss inget som helst ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada som kan uppstå vid användningen av produkten. För de produkter som vi levererar och för de tekniska råd som vi lämnar gäller våra standard leveransvillkor. Ni bör efterfråga en kopia av dessa villkor och läsa dem noggrant. Informationen i detta datablad kan ändras från tid till annan mot bakgrund av nya erfarenheter och vår policy om kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att före användningen av produkten förvissa sig om att detta datablad är det aktuella.

Produktnamn nämnda i detta datablad är varumärken tillhörande, eller licensierade av, Akzo Nobel.

**Huvudkontor**

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.dynacoatcr.com](http://www.dynacoatcr.com)

**AkzoNobel**